



Technisches Datenblatt KAMA Trennstreifen

Material geschlossenzelliger vernetzter PE-Schaum, mit **einem** oder **zwei 10mm** Klebestreifen

Raumgewicht-Rohdichte ISO 845 27 bis 29 kg/m³

Dicke ISO-1923 2,90 bis 3,10mm

Rückstellung ISO-1856-C 25%, 1/2h nach Entlastung 23 24h nach Entlastung 13

Temperaturbereich -80° bis +100°

Wärmeleitfähigkeit ISO 8301 0,034 W/mk

Klebestreifen 10mm Acrylatkleber ohne Lösungsmittel

Brandschutzklasse B2

Frei von CFC`s und HCFC`s

Nicht schlagregendicht, und nicht für die Aussenanwendung geeignet !